



I N T E R K E R Á M Kft

H-6000 Kecskemét, Parasztfőiskola u. 12 – 16

Magyarország, Tel./Fax: +36 76 481 658

E-mail: info@interkeram.hu

Web: www.interkeram.hu

PEPTAPON 9

Stabilizator suspenzije za glazure i engobe

Hemijska karakteristika: Pripravak koji se sastoji od materija koje se nadimaju

Karakteristični podaci:

Izgled: Prah krem boje/granulat

Rastvorljivost: Disperguje se u vodi uz stvaranje gela

Zapreminska težina: oko 600 g/l

pH vrednost (1 %): oko 9

Ostatak nakon žarenja: oko 50 %

Primena:

Peptapon 9 je jedan peneći stabilizator suspenzije za glazure i engobe sklone taloženju. Najdalekosežnije optimizira obradne osobine fritovanih glazura.

Peptapon 9 poboljšava vezivanje za crep i manipulativnost (uhvatljivost) glazure posle sušenja; bez toga, da značajnije povećava vreme njenog sušenja. Zbog primene ovog aditiva ne dolazi do pucanja ili skupljanja (smežuranja) glazure.

Peptapon 9 omogućava glaziranje vertikalnih površina bez oticanja (ocurivanja), i sprečava zadebljavanje na obodu.

Glazure sa peptapon 9 ne stare, i ni posle dužeg vremena stajanja nisu sklone smanjenju viskoziteta. Dodatak konzervansa nije potreban.

Optimalna količina dodatka u zavisnosti od pogonskih uslova kreće se između 0,05 - 0,2 % (u odnosu na suhu glazuru). Kod glazura koje su veoma sklone taloženju, preporučujemo dodavanje u količini od 0,5 %.

Peptapon 9 meljemo sa glazurom u trajanju 3 - 5 sati, ili pripremamo 3 %-ni matični rastvor. U slučaju dodavanja matičnog rastvora, dovoljno je jedno temeljno mešanje sa glazurom pre njene upotrebe. Pripremanje matičnog rastvora treba vršiti sa jednom brzom mešalicom, ili u kugličnom mlinu.

Uskladištivost: Stručno uskladišteno, na suvom mestu, najmanje 12 meseci

Pakovanje: U vrećama od po 40 kg